

Gecko transparent

► Flexibler 1-Komponenten Kleb-/Dichtstoff

Merkmale

- Profiqualität
- Gute Anfangshaftung
- Korrigierbar
- Sehr gut glättbar
- Geruchlos – ungiftig
- VOC-Emissionsklasse A+
- Überlackierbar – anstrichverträglich
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeithärtend
- Lösemittel- und siliconfrei
- Isocyanat- und halogenfrei
- Phthalat- und PCB-frei
- Nahezu kein Schrumpfen

Verarbeitungsvorteile

- Keine Fixierung der Fügeteile notwendig
- Verklebung ca. 10 Minuten korrigierbar
- „Nass in Nass“ überlackierbar

Anwendungsbereiche

- Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
- Vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen
- Verklebung von Dämmstoffen

Neue Rezeptur



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Gecko transparent

Inhalt 290 ml
Art.-Nr. 245 310 0

Einsatzbereich

- ▶ Installationshandwerk
- ▶ Betonbau und Baugewerbe
- ▶ Karosserie- und Fahrzeugbau
- ▶ Wohnwagen- und Containerbau
- ▶ Industrie

Verarbeitung

beko Gecko transparent mit einer handelsüblichen Kartuschenpresse auf die zu verklebenden Teile auftragen und zusammenfügen. Die Verklebung hält sofort. Die Positionierung der Bauteile kann 10 Minuten angepasst werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen die Klebeflächen tragfähig, staub- und fettfrei sein. Bei der Verarbeitung von **beko Gecko transparent** eine Oberflächentemperatur von +5° C nicht unterschreiten. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden. **beko Gecko transparent** ist anstrichverträglich und überstreichbar mit den meisten Lacken (Vorversuche empfohlen).

Hinweise

- ▶ Sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette, verdünnte organische Säuren und Laugen, Salzwasser, Schimmel und Bakterien.
- ▶ Vor der Anwendung Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen.
- ▶ Für Kunst- und Naturstein nicht geeignet.
- ▶ Nicht geeignet für die Verklebung von PP, PE, Bitumen und PTFE.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	silanterminierte Polymere	
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C	
Temperatur	beständig von -40° C bis +90° C	
Hautbildezeit	ca. 10 Minuten bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)	
Aushärtung	ca. 3,0 mm in 24 Stunden (+23° C/50% relative Luftfeuchte)	
Volumenänderung	< - 3% (nach DIN 52451-PY)	
Dichte	ca. 1,06 g/cm ³	
Shore-A-Härte	ca. 45 (nach DIN 53505)	
Bruchdehnung	≥ 500% (2 mm Film)	
Zugfestigkeit	≥ 2,4 N/mm ² (2 mm Film)	
Haltbarkeit	ungeöffnet 18 Monate	
Lagerung	kühl und trocken, vor Hitze schützen	
Inhalt / Verpackung	12 Stück/Karton	1200 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 12/2019 Art.-Nr. 245 310 0 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup